

HEYsign textiles digitex® decoflex whitenight B1 (H7390-5126)

HEYsign fabrics facing you.

Textile blackout decoration fabric with white backside for exhibition stand & stage construction, wall mountings/rack system, silicone edge graphics (SEG) and everywhere, where white backs are required.

Textiler Dekostoff mit weißer Rückseite für Messe- und Ladenbau, Wandbefestigungen/Schienensysteme, Aluminiumrahmen mit Weickeder (SEG) und überall, wo weiße Hintergründe gefragt sind.

Features & benefits

- Environmentally friendly and sustainable , 100% PVC-free, free of heavy metals
- Textile surface structure, soft drape with white backside
- Bending resistant
- Foldable, if using bubble wraps
- Excellent print performance (UV, Latex, direct DyeSub)
- Both sides UV printable
 - *Umweltfreundlich, 100% PVC-frei, schwermetallfrei*
 - *Weiche, textile Oberflächenstruktur mit weißer Rückseite*
 - *Knickunempfindlich*
 - *Faltbar unter Verwendung von Luftpolsterfolie*
 - *Beeindruckend brillanter Druck (UV, Latex, DyeSub direkt)*
 - *Beidseitig mit UV bedruckbar*



Application | Anwendung
blockout | indoor



Print system | Druckverfahren
Latex | UV | DyeSub direct



sewable & foldable | näh- & faltbar

Flame retardancy

DIN 4102 B1

EN 13501-1

✓

B-s2, d0



Image: shutterstock - AnnaSubbotina+rr.classen

Services

Available ex warehouse | vorrätig lagernd

Roll length | Rollenlänge:
50/75 lfm | 55/82 yd

Roll width | Rollenbreiten:
320/505 cm | 126/198.8 inch

Minimum order quantity: 1 roll
Cutting on request

Other widths on request
Paper tubes or paperboard boxes available

*Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Schneidemöglichkeit auf Anfrage*

*Zusätzliche Breiten auf Anfrage
Papierhüllen oder Kartonagenverpackung auf Anfrage*



heysign@heytex.com
www.heytex.com
phone +49 5468 7774 321

Version: 01.2020

digitex® decoflex whitenight B1 (H7390-5126)

preliminary data sheet | vorläufige technische Daten



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trärgewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 365 g/m² | 11 oz/yd²




Coating material
Beschichtungsmaterial

PU



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

300/1200 N/5 cm | 34/137 lbs/inch



Production width
Produktionsbreite

Up to 505 cm | 198.8 inch



Transluceny (PA 2001/1)
Transluzenz

<1%



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen




Bending/crease resistant
knickunempfindlich



Shrinkage
Shrumpf

Pre-shrunk | *vorgeschrumpft*



Thickness
Dicke

0,44 mm | 17 milli-inch

Please do not use adhesive tape for fixing. We recommend stretch film to protect the backside coating. Minor bends may occur by printing with UV-hardening inks.

Bitte zur Fixierung keine Klebestreifen verwenden. Wir empfehlen Stretchfolie zur Schonung der rückseitigen Beschichtung. Bei Bedruckung mit UV-härtenden Tinten können u.U. kleine Knickfalten entstehen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2020.01.10