LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE LAMX45UV

ÉDITION 01.12.2020



Le Grafiprint LAMx45UV est une lamination en PVC polymère coulé transparent mat avec adhésif permanent. Cette lamination est spécialement conçue pour protéger des impressions numériques qui ont été réalisées avec des encres UV.

COMPOSITION

FILM

PVC polymère coulé transparent mat - 40μm.

ADHÉSIF

Adhésif acrylique transparent permanent, sensible à la pression, de base solvent.

PAPIER PROTECTEUR

Papier siliconisé clay-coated de 120 g/m²



APPLICATION

Le Grafiprint LAMx45UV est, grâce à son excellent block UV, idéal pour des applications à l'extérieur dans les conditions les plus extrêmes.

→ INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

AVANTAGES DU PRODUIT

Ajoutera énormément à la résistance UV des impressions, faites avec des encres UV.

SUPPORTS D'IMPRESSION CORRESPONDANTS

Le Grafiprint LAMx45UV est recommandé pour la protection de tous les supports Grafiprint coulés sur lesquels on a imprimé avec des encres UV.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

HUMIDITÉ RELATIVE

TEMPÉRATURE

50 ± 5%

 $23 + 2^{\circ}C$

					MÉTHODE		RÉSULTAT	
1	Épaisseur film (1) Épaisseur film + adhésif + papier protecteur				Din5337	0	40μm 190μm	
2	Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2) Étirage jusqu'à rupture (travers)				Din5345	5	> 200% > 200%	
3	Tolérance dimensionelle (3)				Finat 14		< 0,25mm	
4	Adhésion après 20 minutes (4) Adhésion après 24 heures				Finat 1		13 N/25mm 16 N/25mm	
5	Quickstick (5)				Finat 9		12 N	
6	Durée de vie max. à l'extérieur (6)				-		5-6 ans (vertical)	
7	Limites de température lors de l'application Limites de température lors de l'utilisation				-		+5°C à +40°C -20°C à +70°C	
8	Couleur impression dorsale				-		Gris	
9	Inflammabilité							
	Si appli	qué sur alumir	ium, verre, acie	r = autoextingu	ıible			
(1) Moyenne (2) Minimum (3) Maximum (4) Moyenne			(4) Moyenne	(5) Moyenne	(6) conditions en Europe Centrale			

LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE LAMX45UV

ÉDITION 01.12.2020



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafiprint doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin déviter des pertes de qualité, le vinyle d'impression Grafiprint doit être stocké dans les meilleurs conditions: dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafiprint peuvent être stockés pour une période de 2 ans.

ESSAIS DE COMPATIBILITÉ

Essais au préalable son souhaités pour s'assurer de la compatibilité!

PATENT

Les vinyles coulés Grafiprint sont produits selon une méthode de production patentée.

TUYAU

Si vous chauffez la lamination LAMx45UV jusqu'une température de 40°C lors du processus de lamination, l'effet "silvering" disparaîtra plus vite.

IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. Une application non-verticale peut diminuer la durée de vie jusqu'à 50%. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropiques ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples informations, nous référons également à notre "Certificat de Garantie Grafiprint" général et à nos "Conditions Générales de Vente et de Livraison".

Sous réserve de modifications.