

## Description du produit

Film de lamination haut-de-gamme et haute performance en polyuréthane avec surface brillante (G) et satinée (SG) et protection UV très efficace.

Série	Matériau frontal	Adhésif autocollant
279	transparent (G, SG)	permanent, transparent

Pour la protection des grands formats imprimés numériquement en intérieur et en extérieur. Spécialement recommandé en combinaison avec le film d'impression numérique en polyuréthane ORAJET® 3971 RA+ ProSlide.

## Caractéristiques du produit

Épaisseur <sup>(1)</sup>	Matériau frontal	0,050 mm
	Matériau frontal + adhésif autocollant	0,080 mm
Adhésif autocollant		Polyacrylate à base de solvant
Matériau de couverture		Papier siliconé, blanc, 90 g/m <sup>2</sup>
Force d'adhérence <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, après 24 h, acier inoxydable)		10 N/25 mm
Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14, aluminium, 70 °C, après 1 semaine)		0,1 mm
Résistance à la déchirure (DIN EN ISO 527)		Longitudinale : > 15 MPa Transversale : > 15 MPa
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)		Longitudinale : > 150 % Transversale : > 150 %
Résistance à la température <sup>(2)</sup>		Collé sur aluminium, -50 °C à +100 °C, pas de modification
Capacité de stockage <sup>(3)</sup>		2 ans
Température de collage		> +8 °C
Durée de vie maximale <sup>(4)</sup> en cas de traitement dans les règles de l'art et d'entretien et d'utilisation corrects		10 ans

<sup>(1)</sup> Valeur moyenne <sup>(2)</sup> Sollicitation de courte durée <sup>(3)</sup> Stockage vertical dans l'emballage d'origine (avec supports latéraux), à 20 °C et 50 % d'humidité relative <sup>(4)</sup> Valable pour une exposition extérieure verticale et un climat normal d'Europe centrale. Les durées de vie réelles et escomptées dépendent avant tout des conditions environnementales, mais aussi, entre autres, du traitement préalable du substrat et de l'entretien régulier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site : <https://www.orafol.com/de/europe/support>

## Note concernant le produit

Compte tenu du grand nombre d'images à protéger et des différentes méthodes d'impression pour les réaliser, il est indispensable que la personne chargée du traitement s'assure elle-même de l'adéquation des laminés de protection ORAGUARD® avec l'image à imprimer. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. La traçabilité de nos produits selon la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau.

## REMARQUE IMPORTANTE

Tous les produits ORAGUARD® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAGUARD® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais ne constituent pas une garantie. En raison de la diversité des utilisations possibles des produits ORAGUARD® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement

l'adéquation et les performances du produit par rapport à l'utilisation prévue. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORAGUARD® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.