

Description

Film PVC coulé transparent, perforé, ultra-souple, à surface brillante.

Matériau protecteur

Papier siliconé blanc, 90 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate, adhérence permanente

Domaines d'utilisation

Pour la protection d'images numériques grand format en utilisation extérieure de courte durée sur avions. Du fait de sa perforation et de sa très grande conformabilité, ce matériau est fortement recommandé en combinaison avec le film ORAJET® 3967AC Aircraft Graphic Film.

Caractéristiques techniques

Épaisseur *	0,030 mm
Épaisseur avec adhésif* (sans papier protecteur)	0,055 mm
Poids* (sans papier protecteur)	70 g/m ²
Stabilité dimensionnelle (méthode d'essai FINAT no 14)	Collé sur acier, retrait max. 0,1 mm en longueur
Résistance aux températures***	Collé sur aluminium, de -50° C à +110° C, pas de changement
Résistance aux solvants / produits chimiques	à température ambiante, 72 h après collage sur aluminium, résistant à une exposition de courte durée à la plupart des carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis.
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	12 N/25 mm
Résistance en traction (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 19 MPa Transversale : min. 19 MPa
Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 120% Transversale : min. 120%
Garantie de stockage**	2 ans
Température de collage	> +8° C
Résistance dans le temps	2 ans

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité *** atmosphère normale, Europe centrale

Indication :

Il faut veiller au séchage correct de l'encre après impression afin qu'elle ne nuise pas à la cohésion du stratifié. Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches ou complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre fournis par ORAFOL. La traçabilité de nos produits conformément à ISO 9001 est garantie par le numéro de bobine.

Ce film ne peut pas être utilisé sur des surfaces exposées à des températures élevées, à une forte abrasion ou à des liquides hydrauliques à base d'esters phosphatés (comme le Skydrol® LD-4, TurboNYCoil 160).

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORAGUARD® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORAGUARD® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORAGUARD® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

L'exploitant aérien est tenu de déterminer si l'installation de ce film autoadhésif nécessite une approbation régulière de la part d'une institution agréée par les aéroports respectives. En outre, l'utilisateur final est tenu de déterminer l'adéquation du produit pour l'application.

ORAGUARD® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.